

SA 100

Flüssigabdichtung

Anwendungsgebiet

Gebrauchsfertige Flüssigabdichtung für Nassbereiche mit mäßiger Wasserbelastung der Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I (nur Wandbeläge) nach DIN 18534. Z. B. auf Anhydrit- und Zementestrichen, Beton, Gips- und Zementfaserplatten, Putz, Porenbeton.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss fest, trocken (Restfeuchte beachten), tragfähig und sauber sein. Haftungsmindernde Schichten müssen ggf. entfernt werden. Geeignete Grundierung auf den Untergrund auftragen und vollständig trocknen lassen.

Verarbeitung

Vor der Abdichtung das Dichtzubehör ankleben. Anschließend die Fläche mind. 2 mal vollflächig abdichten. Fliesenbelag erst nach vollständiger Trocknung der zweiten Abdichtungsschicht Fliesenbelag verlegen.

Wichtig






Mindestdicke der trockenen Abdichtungsschicht 0,5 mm.

Arbeits- und Umweltschutz

Lösemittelfrei nach TRGS 610. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen. Nach Durchtrocknung geruchsneutral sowie ökologisch und physiologisch unbedenklich.

Entsorgung

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.



Technische Daten

Lieferform	Eimer, 4 kg und 10 kg
Farbe	grün und grau
Mindesttrockenschichtdicke	0,5 mm
Begehbare	nach ca. 1-2 Std.*
Belegbar	nach kompletter Trocknung
Verbrauch	1,3 kg/m ²
Lagerung	24 Monate, trocken und frostfrei
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
	*Bei 23 °C und 50% rel. Luftfeuchte.

Diese Angaben in diesem technischen Merkblatt beruhen auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Aufgrund unterschiedlicher Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen ist die Eignung und Verwendung eigenverantwortlich und fachmännischen zu prüfen. Ggf. sind Eigenversuche durchzuführen. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.my-spectrum.de.