

SP 30

Flexkleber

Anwendungsgebiet

Hoch flexibler, standfester Fliesenkleber für die Verlegung von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen, Mosaik. Geeignet z. B. auf Gips- und Zementfaserplatten. Leichte Verarbeitung durch geschmeidige Konsistenz. Kann nach 12 Stunden begangen und verfugt werden. Z. B. auf Anhydrit- und Zementestrichen, Beton, Gips- und Zementfaserplatten, Putz, Porenbeton.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss fest, trocken (Restfeuchte beachten), tragfähig und sauber sein. Haftungs-mindernde Schichten müssen ggf. entfernt werden. Geeignete Grundierung auf den Untergrund auftragen und vollständig trocknen lassen.

Verarbeitung

Pulver mit vorgegebener Wassermenge anmischen. Fliesenkleber mit der geeigneten Zahnpachtel auf den Untergrund auftragen und die Fliesen satt in den Kleber eindrücken. Fliesenbelag erst nach vollständiger Erhärtung ausfugen. Bei Fliesen ab 0,25 m² Fliesengröße Kontaktschicht aufbringen.

Wichtig

Im Außenbereich sind Fliesenbeläge weitestgehend hohlraumfrei zu verlegen, was durch einen zusätzlichen Kleberauftrag auf der Fliesenrückseite erreicht wird.

Auf beheizten Estrichen ist ein Aufheizprotokoll erforderlich.

Arbeits- und Umweltschutz

Enthält Zement, chromatarm nach EU-VO 1907/2006 (REACH) – GISCODE ZP 1. Zement reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Kontakt mit Haut und Augen vermeiden, ggf. sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen. Schutzhandschuhe tragen. Beim Anmischen Staubschutzmaske tragen. In erhärtetem, getrocknetem Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich.

Entsorgung

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, rieselfreie Papiergebilde sind recyclingfähig. Produktreste sammeln, mit Wasser mischen, erhärten lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

Technische Daten

Lieferform	Papiersack, 25 kg
Schichtdickenbereich	bis 10 mm
Wassermenge	ca. 8 l / 25 kg
Reifezeit	ca. 5 Min.
Topfzeit	ca. 3 Std.*
Klebeoffene Zeit	ca. 30 Min*
Begehbar	nach ca. 12 Std*
Verfugbar	nach ca. 12 Std*
Belastbar	nach ca. 3 Tagen*
Lagerung	12 Monate, trocken lagern.
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
	* Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte

Diese Angaben in diesem technischen Merkblatt beruhen auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Aufgrund unterschiedlicher Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen ist die Eignung und Verwendung eigenverantwortlich und fachmännischen zu prüfen. Ggf. sind Eigenversuche durchzuführen. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblattes finden Sie auf unserer Website unter www.my-spectrum.de.

